



HOJA TECNICA DECODECK[®]

DIMENSIONES / TOLERANCIAS

Tipo	Propiedades	Valor	Tolerancias
Lamas Decodeck [®] 24/139	Espesor de lama	24 mm	+/- 1 mm
	Ancho de lama	139 mm	+/- 1 mm
	Largos de lama	variable	- 0 / + 10 mm
	Peso lama x ml	2 kg/lm	+/- 2%

Tipo	Propiedades	Valor	Tolerancias
Rastrel	Peso x ml	1 kg/lm	+/- 2%

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS LAMAS DECODECK[®]

Propiedad	Método de ensayo	Valor	Unidades
Módulo de elasticidad	DIN 53455	625	Mpa
Resistencia a la tracción	DIN 53455	12,5	Mpa
Módulo de flexión	DIN 53452	2,5	Gpa
Resistencia a la flexión	DIN 53452	24	Mpa
Absorción de agua	Completamente sumergida	3	%
Coefficiente dilatación lineal	-	0,02	mm/m °C

COLORES DISPONIBLES

Marrón Sahara	Marrón Tobacco	Marrón Oscuro	Negro Caviar	Rojo Canyon
Los rastreles no tienen color definido				

ACCESORIOS DISPONIBLES

Perfiles inyectados de cierre de la parte celular	Disponible en cualquier color estándar
Grappas y tornillos	Acero inoxidable

Lista temporal y limitada hecha a nuestro mejor conocimiento en este tiempo. Los datos técnicos referentes a nuestro producto no están atando a Neofibra nanovoltio y se dan para la dirección solamente. No vacile entrar en contacto con nuestro departamento técnico para una información más específica.