



## HOJA TECNICA NEODECK<sup>®</sup>

### DIMENSIONES / TOLERANCIAS

Tipo	Propiedades	Valor	Tolerancias
Lamas Neodeck <sup>®</sup> 25/139	Espesor de lama	25 mm	+/- 1 mm
	Ancho de lama	139 mm	+/- 1 mm
	Largos de lama	variable	- 0 / + 10 mm
	Peso lama x ml	2 kg/lm	+/- 2%

Tipo	Propiedades	Valor	Tolerancias
Rastrel	Peso x ml	1 kg/lm	+/- 2%

### PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS LAMAS NEODECK<sup>®</sup>

Propiedad	Método de ensayo	Valor	Unidades
Resistencia a la tracción	DIN 53455	12,5	Mpa
Módulo de flexión	DIN 53452	2,5	Gpa
Resistencia a la flexión	DIN 53452	24	Mpa
Absorción de agua	Completamente sumergida	3	%
Coefficiente dilatación lineal	-	0,04	mm/m °C

### COLORES DISPONIBLES

Marrón Sahara	Marrón Tobacco	Marrón Oscuro	Negro Caviar	Rojo Canyon
Los rastreles no tienen color definido				

### ACCESORIOS DISPONIBLES

Grappas y tornillos	Inox
---------------------	------

Lista temporal y limitada hecha a nuestro mejor conocimiento en este tiempo. Los datos técnicos referentes a nuestro producto no están atando a Neofibra nanovoltio y se dan para la dirección solamente. No vacile entrar en contacto con nuestro departamento técnico para una información más específica.